



FICHA TECNICA

PEGAKOL BASE COAT para sistema EIF´S

CARACTERISTICAS

PEGAKOL BASE COAT es un producto premezclado cementicio formulado con polímero en polvo y arenas de granulometría controlada; apto para usar como mortero adhesivo de placas de poliestireno expandido del sistema EIF´S, y para aplicar como base niveladora junto con la malla de fibra de vidrio del mismo sistema.

Se puede usar para adherir placas de poliestireno expandido sobre muros, placas de yeso, placas cementicias, hormigón, bloques livianos, etc. Sirve para adherir molduras de poliestireno expandido.

- Ideal para sistema EIF´S
- Excelente adherencia al poliestireno expandido
- Forma en capa fina la base niveladora

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

En todos los casos, el sustrato debe estar perfectamente limpio, seco, firme, y a plomo.

APLICACION

Preparar en el balde adicionando solo agua entre 6 y 7 litros por cada bolsa de **PEGAKOL BASE COAT**. Agregar parte de agua en el balde y luego volcar el polvo. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos y con la consistencia adecuada para el llaneado posterior. Dejar reposar durante 10 minutos.

Como adhesivo de placas de poliestireno expandido: utilizando la llana de 8 mm extender **PEGAKOL BASE COAT** sobre la pared y en el reverso de la placa de poliestireno expandido. Hacer contacto entre ambas superficies y presionar firmemente para una correcta adherencia de la placa al muro.

Como base niveladora: extender **PEGAKOL BASE COAT** con la parte lisa de la llana metálica formando una capa de espesor de entre 2 a 3 mm. Extender la malla de fibra de vidrio sobre esta base niveladora en estado fresco, y con llana metálica aplicar otra capa tal que cubra la malla por completo. Se pasa la llana para cubrir la malla de fibra de vidrio y dejar una superficie lisa tal que pueda recibir, cuando endurezca, un revestimiento acrílico o cementicio como terminación.

JLM INDUSTRIA S.A.

San Juan: Maipú 942 (E) – Capital – C.P.: J5400 AAT

Mendoza: Ruta Provincial 52 km 11,5 Las Heras – C.P.:5400



RECOMENDACIONES

- Las superficies deben estar limpias, libres de polvos y de partes flojas.
- Aplicar con temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C.
- No aplicar con lluvias, heladas o tiempos muy húmedos.
- No se necesita mojar la base, excepto en superficies muy absorbentes, con altas temperaturas o exposición directa al sol.
- No agregar cemento ni ningún otro tipo de aditivo.
- Respetar la cantidad de agua indicada para la mezcla.

RENDIMIENTO

Como adhesivo de placas con llana de 8 mm
Como base niveladora

4-6 Kg/m²
3-4 Kg/m²

PRESENTACION

Bolsa de papel valvulada de 25 kg.

JLM INDUSTRIA S.A.
San Juan: Maipú 942 (E) – Capital – C.P.: J5400 AAT
Mendoza: Ruta Provincial 52 km 11,5 Las Heras – C.P.:5400