



Ficha Técnica

# Revestikol Sistema 4C

## Revoque Monocapa Color

### TEXTURAS Y COLORES

Presenta una paleta de 14 colores naturales producido por la mezcla de distintos minerales dando como resultado dos texturas, medianas y gruesas. Se puede lograr un solo de tipo terminación: LLANEADO.



### PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg.

### INFORMACIÓN GENERAL

Página web: [www.revestikol.com.ar](http://www.revestikol.com.ar)

### Advertencia:

Las presentes indicaciones se realizan según el leal saber y entender del fabricante y no suponen compromiso. No eximen al cliente del examen y verificación de la idoneidad del producto para el fin deseado, como así también de asegurarse de la idoneidad de los aplicadores. El fabricante no se hace responsable por daños o gastos que surjan por la incorrecta aplicación del producto en cuanto a incompatibilidad del producto con el fin deseado o por la no observancia de las recomendaciones de uso y buenas reglas del arte en la instalación.

El material se inspecciona por muestreo antes de ser despachado. Cualquier reclamo por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante.

### ATRIBUTOS

- Monocapa 4 en 1: hidrófugo, revoque grueso, textura y color
- Reduce tiempos de obra y costos
- Para terminaciones rústicas
- Apto para exterior o interior
- Aplicación manual o con máquina (proyectable)

### CARACTERÍSTICAS

REVESTIKOL SISTEMA 4C, es un revoque premezclado a base de cemento blanco, arena de mármol, pigmentos y aditivos que mejoran su trabajabilidad y regulan el fraguado. Permite realizar acabados rústicos texturados en interiores y exteriores, logrando reducir tiempos en obra con la aplicación de un solo material para obtener la capa hidrófuga, el revoque (grueso y fino), la textura y el color de la pared.

### SUPERFICIES DE APLICACIÓN

REVESTIKOL SISTEMA 4C se aplica sobre superficies absorbentes tales como ladrillos, block de hormigón, revoque grueso, etc. La composición y el espesor de la base deben ser siempre iguales para evitar diferencias de absorción y efectos de manchas en el acabado. En caso de revoques nuevos, dejar que endurezcan entre 10 a 15 días.

La superficie debe estar a plomo, firme y limpia, libre de polvo u otros agentes que pudieran evitar una correcta adhesión como puede ser pintura, desmoldantes, manchas de aceite, asfalto, salitre, verdín o empaste de yeso.

### RECOMENDACIONES DE USO

#### 1. MEZCLADO

Mezclar **REVESTIKOL SISTEMA 4C** en un recipiente limpio respetando una proporción de 6 a 7 litros de agua limpia por cada bolsa de 25 kg, de acuerdo a la textura de terminación y forma de aplicación. Debe mezclarse lenta y uniformemente hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos. Con el fin de aumentar la adherencia, resistencia y trabajabilidad y especialmente en caso de soportes poco absorbentes se recomienda reemplazar parte del agua de mezclado con LIGANTE ACRILICO ADIMAX a razón de 1 litro por bolsa de 25 kg.

#### 2. APLICACIÓN

**REVESTIKOL SISTEMA 4C** puede aplicarse manualmente o con maquina revocadora o de proyectar. Antes de comenzar la aplicación humedecer la superficie y luego aplicar la mezcla de manera continua. Cuando lo anterior no sea posible, deje de aplicarlo al llegar a una junta u otra división propia del muro, como ventanas, esquinas y puertas, o defina una junta de dilatación o buña.

Aplicar con temperaturas de entre 5° C y 35° C, sin vientos fuertes ni lloviznas.

#### 3. TEXTURADO

Para dar un final con texturas especiales se utilizan herramientas adecuadas a la textura deseada (ver cuadro) e incluso, según el caso se puede aplicar una segunda capa cuando la base haya empezado a fraguar y se sienta la superficie simplemente húmeda al tacto. **REVESTIKOL SISTEMA 4C** puede aplicarse en espesores de hasta 25mm por vez.

Establecer, la magnitud del paño por ejecutar, antes de iniciar la carga, ya que es un revestimiento continuo y como tal, no admite parches o aplicaciones parciales.

#### 4. CURADO

Para una correcta terminación y evitar el "quemado" superficial, cure la aplicación humedeciendo ligeramente la superficie dos veces por día durante las siguientes 72 horas. Este procedimiento deberá ser más frecuente en situaciones de temperaturas de calor extremas o fuertes vientos.

TEXTURA	HERRAMIENTA	ESPESOR EN MM	KG/M2	M2/25 KG
Enlucido	frataz, frataz de enlucido	5	5	5
Peinado	frataz, peine de frentista	5	5	5
Símil piedra	frataz, regla, peine de frentista	6	6	4
Monocapa raspado	frataz, frataz de enlucido o peine	10 a 25	15	1.5

Tratándose de un producto cementicio, el aspecto de la terminación responde a texturas y colores rústicos, cuya presentación no es plenamente uniforme como en el caso de una pintura.